



221001060448

检 验 报 告

Test Report

No: A07021642305044-5

产 品 名 称 界面砂浆

受 检 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

生 产 单 位 江苏建院欧野科技有限公司

委 托 单 位 江苏建院佰晟节能科技有限公司

检 验 类 别 型式检验

南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司

地址: 南京市江宁区上坊工业园区临麒路118号

电话: 025-84620234

邮编: 210016

传真: 025-84620231

2023年09月11日


检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-5


共 2 页第 1 页

产品名称	界面砂浆		规格型号	25kg/袋	
生产日期/批号	——		商 标	——	
受检单位名称	江苏建院佰晟节能科技有限公司	地 址	江苏省连云港市赣榆经济技术开发区振兴路 11 号		
		邮 编	222100	联系电话	18352806768
生产单位名称	江苏建院欧野科技有限公司	地 址	——		
		邮 编	——	联系电话	——
抽样单位	南京鑫盛建筑工程质量检测有限公司		样品编号	2305044-5	
抽样日期	2023-05-30	抽样人员	时维维 王爱林	抽样地点	企业仓库
样品数量	100kg	抽样基数	15t	样品到达日期	2023-05-30
委托单编号	2305044	样品状态	可检	检查封样人员	时维维 王爱林
抽样方法	随机抽样	抽样计划	<input checked="" type="checkbox"/> 单次抽样	<input type="checkbox"/> 两次抽样	
检测和判定依据	DGJ32/TJ 204-2016 《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》				
检测项目	全项检测 (详见本报告第二页)				
检测日期	2023 年 05 月 30 日~2023 年 06 月 18 日				
检测结论	样品经检验,符合 DGJ32/TJ 204-2016《复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程》标准中界面砂浆的技术要求。 签发日期: 2023 年 09 月 11 日				
备 注	——				

批 准:



审 核:



主 检:



检 验 报 告

报告编号: A07021642305044-5

共 2 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	技术要求		实测结果	单项评定
1	拉伸粘结强度	MPa	原强度	≥ 0.70	0.71	合格
			耐水	≥ 0.50	0.67	合格
			耐冻融	≥ 0.50	0.63	合格

主要仪器设备一览表

序号	名称	规格型号	编号	量程
1	电子万能试验机	WDW-20M	AL023	—
2	钢直尺	—	AC007	0-300mm
3	低温冰箱	—	AX011	室温~-40℃

检验环境条件
温度 23℃; 湿度 50%