



检验报告

No: JC24040010

样品名称: 自粘聚合物改性沥青防水卷材

被抽样单位: 潍坊英凯防水材料有限公司

生产者: 潍坊英凯防水材料有限公司

检验类别: 型式检验

山东省建筑防水材料质量检验中心



山东省建筑防水材料质量检验中心检验报告

No: JC24040010

共 3 页 第 1 页

样品名称	自粘聚合物改性沥青防水卷材	商标	英凯	规格型号	PY I PE 3 10
生产日期/批号	2024-03-10			质量等级	合格品
被抽样单位名称	潍坊英凯防水材料有限公司			联系电话	13791612599
被抽样单位地址	山东省潍坊市寿光市台头镇北洋头村				
标示生产者名称	潍坊英凯防水材料有限公司			联系电话	13791612599
任务来源	潍坊英凯防水材料有限公司			抽样人员	左鹏飞 彭婷
抽样日期	2024-04-20	样品到达日期	2024-04-20		
样品数量	5卷	抽样基数/批量	30卷		
抽样单编号	0000209	检查封样人员	王景滢		
抽样地点	公司成品库	封样状态	封样完好		
检验项目	面积、单位面积质量、厚度、外观、可溶物含量、拉伸性能、耐热性、低温柔性、不透水性、剥离强度、钉杆水密性、渗油性、持粘性、热老化、自粘沥青再剥离强度				
检验环境条件	温度: 23.5~25.0 °C 相对湿度: 48~52 % 气压: —— MPa ☐ 按标准要求				
评价依据	GB 23441-2009				
检验依据	GB 23441-2009、GB/T 328.2-2007、GB/T 328.26-2007、GB/T 328.8-2007、GB/T 328.11-2007、GB/T 328.14-2007、GB/T 328.10-2007、GB/T 328.20-2007、GB/T 328.9-2007				
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 23441-2009要求。  签发日期: 2024 年 05 月 08 日				
备 注	现场同一批次产品中随机抽取5卷进行尺寸偏差和外观检查, 在上述检查合格的试用中任取一卷, 在距外层端部1000mm处截取1.5m ² × 2进行材料性能检验。备样1.5m ² 于本中心样品室。				

编制: 李永强

审核: 杨洪

签发: 李敏敏

山东省建筑防水材料质量检验中心检验报告附页

No:JC24040010

共 3 页 第 2 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检验方法	备注
1	面积, % 单位面积质量, kg/m ² 厚度平均值, mm 厚度最小单值, mm	不小于产品面积标记值的99. ≥3.1 ≥3.0 ≥2.7	101, 101, 101, 101, 101 3.2, 3.2, 3.2, 3.2, 3.2 3.1, 3.1, 3.0(+), 3.1, 3.1 3.04, 3.05, 3.03, 3.05, 3.05	符合	GB 23441-2009	/
2	外观	(1)成卷卷材应卷紧卷齐, 端面里进外出不得超过20mm。 (2)成卷卷材在4℃~45℃任一产品温度下展开, 在距卷芯1000mm长度外不应有裂纹或长度10mm以上的粘结。 (3)PY类产品, 其胎基应浸透, 不应有未被浸渍的浅色条纹。 (4)卷材表面应平整, 不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口, 上表面为细砂的, 细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。 (5)每卷卷材接头不应超过一个, 较短的一段长度不应少于1000mm, 接头应剪切整齐, 并加长150mm。	符合要求	符合	GB/T 328.2-2007	/
3	可溶物含量, g/m ²	≥2100	2238	符合	GB/T 328.26-2007	/
4	拉伸性能 拉力, N/50mm 纵向 横向 最大拉力时延伸率, % 纵向 横向	≥450 ≥450 ≥30 ≥30	655 535 46 52	符合	GB/T 328.8-2007、 GB 23441-2009	/
5	耐热性	70℃无滑动、流淌、滴落	无滑动、流淌、滴落	符合	GB/T 328.11-2007	/
6	低温柔性 上表面 下表面	-20℃, 无裂纹 -20℃, 无裂纹	无裂纹 无裂纹	符合	GB/T 328.14-2007、 GB 23441-2009	/



山东省建筑防水材料质量检验中心检验报告附页

No:JC24040010

共 3 页 第 3 页

序号	检验项目	标准指标	实测值	单项判定	检验方法	备注
7	不透水性	0.3MPa, 120min, 不透水	不透水	符合	GB/T 328.10-2007、GB 23441-2009	/
8	剥离强度, N/mm 卷材与卷材 卷材与铝板 下表面	≥ 1.0	1.2	符合	GB/T 328.20-2007、GB 23441-2009	/
		≥ 1.5	1.7			
9	钉杆水密性	通过	通过	符合	GB 23441-2009	/
10	渗油性, 张数	≤ 2	1	符合	GB 23441-2009	/
11	持粘性, min	≥ 15	18	符合	GB 23441-2009	/
12	热老化 最大拉力时延伸率, % 纵向 横向 低温柔性 上表面 下表面 剥离强度, N/mm 卷材与铝板 下表面 尺寸稳定性, %	≥ 30 ≥ 30 - 18℃, 无裂纹 - 18℃, 无裂纹 ≥ 1.5 ≥ 1.5	40 54 无裂纹 无裂纹 1.7 0.3	符合	GB/T 328.8-2007、GB/T 328.14-2007、GB/T 328.20-2007、GB 23441-2009	/
13	自粘沥青再剥离强度, N/mm	≥ 1.5	1.6	符合	GB/T 328.20-2007、GB 23441-2009	/

以下空白