



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1101



检验检测报告

No. : A01732962400072

样 品 名 称 SAM-920 自粘聚合物改性沥青防水卷材

委 托 单 位 北京东方雨虹防水技术股份有限公司/
徐州卧牛山新型防水材料有限公司

生 产 单 位 徐州卧牛山新型防水材料有限公司

检 验 检 测 类 别 委托抽样检测
(型式检验)



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	北京东方雨虹防水技术股份有限公司/徐州卧牛山新型防水材料有限公司		
生产单位	徐州卧牛山新型防水材料有限公司		
生产单位地址	江苏省徐州市新沂经济开发区纬七路 9 号		
样品名称	SAM-920 自粘聚合物改性沥青防水卷材	委托编号	2435775
规格型号	自粘卷材 N I PET 1.5 20	样品编号	243296000079
注册商标	东方雨虹	生产日期/生产批号	2024-06-15//
样品数量	5 卷	代表数量	10000m²
抽样日期	2024-07-01	抽样人员	夏凯、彭效义
抽样数量	5 卷	抽样基数	10000m²
到样日期	2024-07-01	抽样地点	企业成品仓库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检验地点	元化路 8 号
委托日期	2024-07-01	检验日期	2024-07-01~2024-07-24
检测依据	详见结果页		
判定依据	《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 中自粘卷材 N I PET 1.5 20 的技术要求。		
检测 <u>孙凯</u> 审核 <u>张天文</u> 批准 <u>薛书敏</u> 江苏省建筑工程质量检测中心有限公司 签发日期: 2024年07月26日			

检 验 检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	外观质量		GB/T 328.2-2007	/	a)成卷卷材应卷紧卷齐,端面里进外出不得超过 20mm。	符合	合 格
					b)成卷卷材在 4℃~45℃任一产品温度下展开,在距卷芯 1000mm 长度外不应有裂纹或长度 10mm 以上的粘结。	符合	合 格
					c)卷材表面应平整,不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口,上表面为细砂的,细砂应均匀一致并紧密地粘附于卷材表面。	符合	合 格
					d)每卷卷材接头不应超过一个,较短的一段长度不应少于 1000mm,接头应剪切整齐,并加长 150mm。	符合	合 格
2	面积		GB 23441-2009	m ²	不小于产品面积标记值的 99% (≥19.80)	20.02、20.06 20.01、20.01 20.10	合 格
3	单位面积质量			kg/m ²	≥1.5	2.4、2.3、2.2 2.3、2.3	合 格
4	厚度	平均值		mm	≥1.5	1.64、1.62、1.60 1.65、1.67	合 格
		最小单值	1.3		1.58、1.46、1.44 1.48、1.57	合 格	

检测环境					
温度		21℃～25℃		相对湿度	
				45%RH～55%RH	
检测用主要仪器设备一览表					
序号	设备名称	规格型号	编号	量程	检定有效期
1	微机控制多头电子万能试验机	ETM203B-5	FM1529	0～2kN	2025-01-31
2	微机控制电子万能试验机	ETM503C	FM4830	0～5kN	2025-05-28
3	超低温保存箱	DW-86W420	TT1105	-10℃～-86℃	2025-07-10
4	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A	TT0455	(RT+10)～250℃	2025-04-11
5	电动防水卷材不透水仪	DTS-6	FP101265	0～0.6MPa	2025-05-28
以下空白					

注意事项

一、检验检测报告如未加盖本中心检验检测专用章或公章，视为无效。

二、委托检验检测样品和委托信息由委托人提供，本中心不对真实性负责，委托检验检测结果仅对来样负责。

三、检验检测报告未经本中心书面允许，不得以任何方式复制。经同意复制的检验检测报告应全文复制并经本中心加盖检验检测专用章或公章确认后方有效。

四、若对检验检测报告有异议者，请于收到报告之日起十五日内以书面形式向本中心提出。

本中心联系方式：

地 址：南京市栖霞区元化路 8 号 49 幢，50 幢，51 幢 1-4 层

邮 编：210033

业务接待：(025)85201059, 85201058, 85200528, 83278543

办 公 室：(025)83278687

投诉电话：(025)85458162

传 真：(025)85458100

网 址：<http://www.jsjcjc.com>

电子邮箱：jsjczx@jsjcjc.com

