



231001061530



扫一扫查真伪

# 检测报告

## Testing Report

No. 25010138

产品名称

PRODUCT NAME

抹面砂浆

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

江苏鑫创节能建材有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏鑫创节能建材有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.

检验检测专用章

委托编号：2431261

江苏建科鉴定咨询有限公司



# 检测报告

No. 25010138

签发日期：2025年02月10日

委托单位	江苏鑫创节能建材有限公司		
单位地址	扬州市经济开发区朴席镇画舫路99号	联系电话	0514-87018180
生产单位	江苏鑫创节能建材有限公司		
单位地址	扬州市经济开发区朴席镇画舫路99号	联系电话	13913903164
样品名称	抹面砂浆		
规格型号	/	样品编号	1j24A-00082
注册商标	鑫创实业	样品数量	100kg
来样方式	委托送样	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路3号
委托日期	2024.11.08	检测日期	2024.11.11-2025.02.10
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《XC匀质复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321081 XC 006-2024		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《XC匀质复合保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/321081 XC 006-2024中抹面砂浆的技术要求。		

批准

审核

检测

## 检测结果汇总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项评定	
1	拉伸粘结强度 (与XC匀质复合保温板)	原强度	GB/T 29906-2013	MPa	$\geq 0.15$ , 且破坏发生在保温板中	0.24, 破坏发生在保温板中	合格	
		耐水			浸水 48h, 干燥 2h	$\geq 0.10$ , 且破坏发生在保温板中	0.13, 破坏发生在保温板中	合格
					浸水 48h, 干燥 7d	$\geq 0.15$ , 且破坏发生在保温板中	0.21, 破坏发生在保温板中	合格
		耐冻融			$\geq 0.10$ , 且破坏发生在保温板中	0.15, 破坏发生在保温板中	合格	
2	可使用时间	可操作时间		h	1.5~4.0	1.5	合格	
		拉伸粘结强度 (与XC匀质复合保温板)		MPa	$\geq 0.15$ , 且破坏发生在保温板中	0.23, 破坏发生在保温板内	合格	
3	柔韧性	压折比		/	$\leq 3.0$	2.8	合格	
4*	砂浆试件抗渗压力 (7d)			MPa	$\geq 1.0$	1.0	合格	
5*	粘结强度 (与砂浆基块) (7d)		JC/T 984-2011	MPa	$\geq 1.0$	1.1	合格	
6*	抗冻性 (25次)			/	无裂缝、无剥落	无裂缝、无剥落	合格	
7*	吸水率			%	$\leq 4.0$	3.5	合格	
说明	1、检测项目中 4*、5*、6*、7* 分包给江苏省建工建材质量检测中心有限公司, 计量证书编号: 231001340850, 报告编号: (2024) 72878。							
检测用主要仪器设备一览表								
序号	名称		规格型号	编号	检定有效期			
1	天平		JCS	JK19210	2025-07-04			
2	微机控制电子万能试验机		WDW-20	JK19199	2025-08-21			
3	水泥电动抗折试验机		DKZ-5000	JK19067	2025-07-03			
4	全自动低温冻融试验机		DW-25	JK20562	2025-07-01			

本报告内容结束