



231001341493


检验检测报告

No. : A01721362400103

样 品 名 称	<u>界面砂浆</u>
委 托 单 位	<u>扬州市亚太科技发展有限公司</u>
生 产 单 位	<u>扬州市亚太科技发展有限公司</u>
检 验 检 测 类 别	<u>委托抽样检测</u>



江苏省建筑工程质量检测中心有限公司
JIANGSU TESTING CENTER FOR QUALITY OF CONSTRUCTION ENGINEERING (Co.,Ltd.)



委托单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位	扬州市亚太科技发展有限公司		
生产单位地址	/		
样品名称	界面砂浆	委托编号	2436881
规格型号	/	样品编号	242136000103
注册商标	/	生产日期/生产批号	2024-05-25//
样品数量	/	代表数量	/
抽样日期	2024-07-05	抽样人员	张异、居香舟
抽样数量	10kg	抽样基数	10t
到样日期	2024-07-08	抽样地点	企业成品库
检验类别	委托抽样检测	样品状态	可检
检验分类	型式检验	检测地点	句容火炬北路 16 号
委托日期	2024-07-05	检测日期	2024-07-09~2024-07-29
检测依据	《混凝土界面处理剂》JC/T 907-2018		
判定依据	《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》 Q/321084 YT 001-2024		
检测结论	该样品经检测，所检项目符合《YT 匀质复合保温板外墙外保温系统》 Q/321084 YT 001-2024 中界面砂浆的技术要求。		
检 测	吕润平		
审 核	叶邵工		
批 准	张慧		
江苏省建筑工程质量检测中心有限公司			
签发日期：2024年08月06日			

检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		单位	检测依据	技术要求	检测结果	单项评定
1	拉伸 粘结强度	原强度	MPa	JC/T 907-2018	≥ 0.70	0.78	合 格
		耐水			≥ 0.50	0.69	
		耐冻融			≥ 0.50	0.63	
备注	水：灰=1：4（委托方提供）。						

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	电子天平	JA5001	FM0836	2025-06-13
2	微机控制电子万能试验机	CMT4104	FM1524	2025-06-13
3	水泥胶砂搅拌机	JJ-5	FN0210	2025-06-13
4	冻融试验箱	TDS-300	TT28209	2025-06-13

以 下 空 白