



231001061530



扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010249



产品名称

PRODUCT NAME

工程名称

PROJECT NAME

委托单位

CLIENT

生产单位

PRODUCING UNIT

抹面胶浆

江苏盈达保温材料有限公司

江苏盈达保温材料有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司
Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号：2531012




江苏建科鉴定咨询有限公司



检测报告

No. 25010249

签发日期：2025 年 03 月 19 日

委托单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区 纬四路 1 号	联系电话	18913692570
生产单位	江苏盈达保温材料有限公司		
单位地址	江苏省东台市头灶镇工业园区 纬四路 1 号	联系电话	18913692570
样品名称	抹面胶浆		
规格型号	/	样品编号	1j25A-00001
注册商标	三爱嘉	样品数量	150kg
抽样单位	江苏建科鉴定咨询有限公司	抽样人员	赵凯、刘宝
抽样数量	150kg	抽样日期	2025. 01. 07
抽样基数	1t	抽样地点	厂家仓库
来样方式	抽样送检	样品状态	可检
检测类别	型式检验	检测地点	南京市江宁区蓝霞路 3 号
委托日期	2025. 01. 08	检测日期	2025. 01. 13-2025. 03. 19
检测依据	各检测参数检测依据详见数据页		
判定依据	《YD 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》 Q/320981 YD001-2023		
检测结论	该样品经检测，所检项目均符合《YD 热固复合聚苯乙烯泡沫保温板外墙外保温系统应用技术规程》Q/320981 YD001-2023 中抹面砂浆的技术要求。		
批准: 			
审核: 			
检测: 			



检 测 结 果 汇 总

序号	检测项目		检测方法	单位	技术要求	检测结果	单项 评定
1	拉伸粘 结强度 （与 YD 热固复 合聚苯 乙烯泡 沫保温 板）	原强度	GB/T 29906-2013	MPa	≥0.10, 破坏 界面在 YD 热 固复合聚苯 乙烯泡沫保 温板上	0.15, 破坏 界面在 YD 热 固复合聚苯 泡沫板上	合格
		耐水强度 （浸水 48h, 干燥 2h）			≥0.06	0.09	
		耐水强度 （浸水 48h, 干燥 7d）			≥0.10	0.12	
		耐冻融			≥0.10	0.10	
2	柔韧性	压折比		/	≤3.0	2.9	合格
3	可操作 时间	可操作时间		h	1.5~4.0	1.5	合格
		拉伸粘结强度 （与 YD 热固复合聚苯乙 烯泡沫保温板）	MPa	≥0.10, 破坏 界面在 YD 热 固复合聚苯 乙烯泡沫保 温板上	0.14, 破坏界 面在 YD 热固 复合聚苯泡 沫板上		
说明	1、料水配比和稠度：（抹面胶浆：水=1:0.20，稠度 72mm）。						

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	电子天平	JCS	JK19210	2025-07-04
2	微机控制电子万能试验机	WDW-20	JK19199	2025-08-21
3	全自动低温冻融试验机	DW-25	JK20562	2025-07-01
4	水泥电动抗折试验机	DKZ-5000	JK19067	2025-07-03