



# 检验检测报告



报告书编号: ASHA225W00224

产品名称: 立邦安墙宝外墙质感专用腻子 灰色

受检单位: /

生产单位: /

委托单位: 立邦工程材料(广州)有限公司

检验类别: 型式检验

成都产品质量检验研究院有限责任公司



## 成都产品质量检验研究院有限责任公司

成都产品质量检验研究院有限责任公司是经四川省人民政府和成都市人民政府同意，由四川省产品质量监督检验检测院和成都市产品质量监督检验研究院整合组建的专业提供产品质量检验检测和质量技术咨询服务的公司法人实体机构，归属四川省市场监督管理局和成都市市场监督管理局共同管理。

- Ø 检验检测能力：具备 7000 余种产品，50000 余个参数的检验检测技术服务能力；固定资产 10 亿元；实验室面积 10 万余平方米。
- Ø 检验检测类型：监督检验、委托检验、农产品质量安全检测、建设工程质量检测、见证取样检测、强制性产品认证检验、标志性自愿认证检验、生产许可证检验、产品型式检验、生态环境监测、机动车技术性能鉴定等。
- Ø 业务范围：建筑材料、石油及天然气、节能环保、化工产品、电工电气、通讯、信息化及智能化、消防灭火、食品、包装、轻工、机械、光伏、家具、珠宝、电磁兼容、人防工程防护设备等近百个领域的产（商）品质量检验检测、质量鉴定；产品技术标准制（修）定；质量技术咨询服务；检验检测技术人员职业技能鉴定；认证认可服务；检验检测技术研究，检测装备、标准物质研发；消防技术服务；环境保护监测等。

总部地址：成都市龙泉驿区兴茂街 16 号

业务电话：028-65099052、85183439

电子邮箱：cqi@cqi.org

邮编：610100

传真：028-65099099

网址：<http://www.cqi.org>



## 检验检测报告

报告书编号：ASHA225W00224

共 3 页 第 1 页

产品名称	立邦安墙宝外墙质感专用腻子 灰色	商 标	立邦
生产日期/批号	/	型号规格	P型
样品编号	ASHA225W00224	样品等级	合格品
样品数量	5kg	样品状态	完好
样品到达日期	2025-01-07	送样人员	周晓海
委托单位	立邦工程材料（广州）有限公司	生产单位名称	/
委托单位地址	广州市黄埔区凤凰三路2号1栋4层405室	生产单位地址	/
委托单位邮编	/	生产单位邮编	/
委托单位电话	/	生产单位电话	/
检验地址	成都市龙泉驿兴茂街16号	检验日期	2025-01-07~2025-02-26
检验依据	GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量 JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子		
判定依据	GB 18582-2020 建筑用墙面涂料中有害物质限量 JG/T 157-2009 建筑外墙用腻子		
检验结论	经检验，该样品合格。  (检验报告专用章) 签发日期：2025-02-26		
备注	粉：水=100：26±2（质量比）		

批准：

高梦翼

审核：

刘志伟

主检：

何林懋

# 检 验 检 测 报 告

报告书编号: ASHA225W00224

共 3 页 第 2 页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论	
1	VOC含量	$\leq 10$	g/kg	未检出 (检出限: 1g/kg)	合格	
2	甲醛含量	$\leq 50$	mg/kg	6	合格	
3	苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]	$\leq 100$	mg/kg	未检出 (检出限: 10mg/kg)	合格	
4	总铅(Pb)含量(限色漆和腻子)	$\leq 90$	mg/kg	未检出 (检出限: 1.0mg/kg)	合格	
5	可溶性重金属含量(限色漆和腻子)	镉(Cd)含量	$\leq 75$	mg/kg	未检出 (检出限: 0.2mg/kg)	合格
		铬(Cr)含量	$\leq 60$	mg/kg	未检出 (检出限: 0.6mg/kg)	
		汞(Hg)含量	$\leq 60$	mg/kg	未检出 (检出限: 1.0mg/kg)	
6	容器中状态	无结块、均匀	/	无结块、均匀	合格	
7	施工性	刮涂无障碍	/	刮涂无障碍	合格	
8	干燥时间(表干)	$\leq 5$	h	5h已干	合格	
9	初期干燥抗裂性(6h)	单道施工厚度 $\leq$ 1.5mm的产品	1mm无裂纹	/	1mm无裂纹	合格
10	打磨性	手工可打磨	/	手工可打磨	合格	



# 检 验 检 测 报 告

报告书编号：ASHA225W00224

共 3 页 第 3 页

序号	检测项目	技术要求	单位	实测值	单项结论	
11	吸水量	$\leq 2.0$	g/10min	0.6	合格	
12	耐碱性（48h）	无异常	/	无异常	合格	
13	耐水性（96h）	无异常	/	无异常	合格	
14	粘结强度	标准状态	$\geq 0.60$	MPa	0.79	合格
		冻融循环（5次）	$\geq 0.40$	MPa	0.63	
15	腻子膜柔韧性	直径100mm，无裂纹	/	直径100mm， 无裂纹	合格	
16	动态抗开裂性	基层裂缝	$\geq 0.04, < 0.08$	mm	0.06	合格

— — — — 以下空白 — — — —

研究院  
专用

## 注意事项

- 1、本机构保证检验检测的科学性、公正性和准确性，对出具的检验检测数据、结果负责，并对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密保密。
- 2、检验检测报告无本机构“检验检测专用章”无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。
- 5、复制检验检测报告未重新加盖本机构“检验检测专用章”无效。
- 6、异议处理
  - 6.1 若对产（商）品质量抽查检验检测报告有异议，应于收到报告之日起（农产品五日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向组织实施抽查检验的行政部门提出书面意见，逾期将不予受理；
  - 6.2 若对委托检验检测报告有异议，应于收到报告之日起（农产品五日内，食品七个工作日内，工业产品十五日内）向本机构提出书面意见，逾期将不予受理。异议受理联系电话：028-65099089
- 7、对送样的委托检验检测报告，检验检测结果仅对来样负责。
- 8、样品由委托方提供的，委托方应对样品及相关信息的真实性负责。





## 成都产品质量检验研究院有限责任公司

- | 国家日用金属制品质量检验检测中心（成都）
- | 国家包装产品质量检验检测中心（成都）
- | 国家石油天然气产品质量检验检测中心
- | 国家家具产品质量检验检测中心（成都）
- | 国家建材产品质量检验检测中心（四川）
- | 国家鞋类产品质量检验检测中心（成都）
- | 国家光伏产品质量检验检测中心
- | 国家酒类及加工食品产品质量检验检测中心
- | 国家饲料产品质量检验检测中心（四川）
- | 国家移动互联网软件产品质量检验检测中心（四川）
- | 国家金银珠宝饰品质量检验检测中心（四川）
- | 国家电线电缆产品质量检验检测中心（四川）

总部地址：四川省成都市龙泉驿区兴茂街 16 号



成都国检