



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350



检验检测报告

报告编号:TL226-250518

样品名称 立邦质感通用调色底涂

型号规格 外墙Ⅱ型 成膜型

委托单位 立邦工程材料(广州)有限公司

检验类别 型式检验

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L4350

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别: 型式检验

报告编号: TL226-250518

委托编号: TL22-250479

第1页 共3页

委托单位	立邦工程材料(广州)有限公司	联系方式	58384799
单位地址	广州市黄埔区凤凰三路2号1栋4层405室	委托日期	2025年01月08日
样品名称	立邦质感通用调色底涂	样品编号	TL22-250479-01
生产单位	立邦涂料(中国)有限公司	生产日期	--
型号规格	外墙II型 成膜型	批 号	--
样品数量	底漆: 2L 面漆: 1L	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2025年01月08日
样品状态	底漆: 白色液体 面漆: 白色液体		
判定依据	JG/T 210-2018 《建筑内外墙用底漆》、GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》		
检验日期	2025年01月10日~2025年03月07日	签发日期	2025年03月17日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	本样品物理性能符合JG/T 210-2018中外墙II型成膜型规定的技术指标; 有害物质限量符合GB 18582-2020中水性墙面涂料中外墙涂料(其他类)规定的技术指标。检验结果见汇总页。 检验机构(盖章)		
备 注	--		

批准: 胡晓珍

胡晓珍

审核: 李剑

李剑

编制: 陆清

陆清

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别: 型式检验
委托编号: TL22-250479

报告编号: TL226-250518
第2页 共3页

检测结果汇总						
序号	检测项目		标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	容器中状态		无硬块，搅拌后呈均匀状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态	JG/T 210-2018	合格
2	施工性		涂刷无障碍	涂刷无障碍	JG/T 210-2018	合格
3	低温稳定性		不变质	不变质	GB/T 9268-2008	合格
4	涂膜外观		正常	正常	JG/T 210-2018	合格
5	干燥时间（表干），h		≤2	<2	GB/T 1728-1979(1989)	合格
6	耐水性		96h无异常	96h无异常	JG/T 210-2018	合格
7	耐碱性		48h无异常	48h无异常	JG/T 210-2018	合格
8	透水性，mL		≤0.5	0.5	JG/T 210-2018	合格
9	抗泛盐碱性		72h无异常	72h无异常	JG/T 210-2018	合格
10	与下道涂层的适应性		正常	正常	JG/T 210-2018	合格
11	VOC含量，g/L		≤100	32	GB/T 23986-2009 GB 18582-2020	合格
12	甲醛含量，mg/kg		≤50	未检出	GB/T 23993-2009	合格
13	苯系物总和含量 [限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）]，mg/kg		≤100	未检出	GB/T 23990-2009	合格
14	总铅（Pb）含量（限色漆和腻子），mg/kg		≤90	未检出	GB/T 30647-2014	合格
15	可溶性重金属含量（限色漆和腻子）	镉（Cd）含量，mg/kg	≤75	未检出	GB/T 23991-2009	合格
		铬（Cr）含量，mg/kg	≤60	未检出		合格
		汞（Hg）含量，mg/kg	≤60	未检出		合格

验有
测专用

上海建科检验有限公司
国家建筑工程材料质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

检验类别：型式检验
委托编号：TL22-250479
报告编号：TL226-250518
第3页共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
16	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称OP _n EO]和王基酚聚氧乙烯醚[C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称NP _n EO], n=2~16}, mg/kg	≤1000	未检出	GB/T 31414-2015	合格
说 明	应委托单位要求： 1、序号1-10项按JG/T 210-2018中外墙I型成膜型进行判定。 ——与下道涂层的适应性：底漆涂刷24h后，用规格为120的线棒刮涂一道配套面漆。 2、序号11-16项按GB 18582-2020中水性墙面涂料中外墙涂料（其他类）进行全性能判定，检测样品为底漆。 ——未检出说明： 甲醛含量<5mg/kg。 苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)] <50mg/kg。 总铅（Pb）含量<9mg/kg。 可溶性重金属镉（Cd）含量<1mg/kg，可溶性重金属铬（Cr）含量<3mg/kg，可溶性重金属汞（Hg）含量<0.5mg/kg。 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 {限辛基酚聚氧乙烯醚[C ₈ H ₁₇ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称OP _n EO]和王基酚聚氧乙烯醚[C ₉ H ₁₉ -C ₆ H ₄ -(OC ₂ H ₄) _n OH, 简称NP _n EO], n=2~16} < 10mg/kg。				

(本报告内容结束)

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108） 021-54425641 / 54425584
JC/BG 6-043-2024

声 明：1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
3、本机构不负责对所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
5、送样检验结果仅对来样负责。