



220020344460



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1045

检测报告

TEST REPORT

NBEC-2024CX-0812-4GZ

产品名称:

Name of Product

立邦一体板专用粘结砂浆

生产单位:

Manufacture

苏州立邦新材料科技有限公司

委托单位:

Client

苏州立邦新材料科技有限公司

检测类别:

Test Category

抽样型式检验

国家建筑节能质量检验检测中心

National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation

建科环能科技有限公司

Jianke EET Co.,Ltd.



国家建筑节能质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation
建科环能科技有限公司



报告编号 (No.): NBEC-2024CX-0812-4GZ

Jianke EET Co., Ltd.

第 1 页 共 2 页 (Page 1 of 2)

样品名称 Sample name	立邦一体板专用粘结砂浆	样品编号 Sample No.	2024CX-0812
委托单位 Client	苏州立邦新材料科技有限公司	检测类别 Test type	抽样型式检验
通讯地址 Address	江苏省苏州市吴江区富乡大道 88 号	商 标 Brand	立邦
生产单位 Manufacturer	苏州立邦新材料科技有限公司	规格型号 Type/Model	25kg/袋, 干粉型
样品数量 Sample quantity	100kg	委托日期 Date of commission	2024-10-24
抽样单位 Sampling unit	建科环能科技有限公司建筑环境与能源检测院	抽样编号 Sampling No.	2024CX-0812
抽 样 人 Sampler	曲军辉、魏星	抽样地点 Sampling place	江苏省苏州市吴江区桃源镇铜罗开发区富乡大道 88 号三车间
抽样基数 Sampling base	1t	抽样日期 Sampling date	2024-12-05
检测地点 Test place	北京市通州区葛渠富壁路	检测日期 Date of test	2025-02-24~03-05
检测依据 Test based on	JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统材料》		
判定依据 Criteria based on	JG/T 287-2013 《保温装饰板外墙外保温系统材料》		
检测项目 Test items	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度、耐水强度），拉伸粘结强度（与立邦节能装饰一体板（EPS））（原强度、耐水强度），可操作时间		
仪器设备 Instruments	JN-70-2 台式拉拔仪		
检测结论 Test conclusion	经检测，所检样品检测项目符合 JG/T 287-2013 中粘结砂浆的技术要求。 检测结果见下页。 (以下空白)		
备 注 Remark	应委托方要求，对原报告进行更正。报告更正内容：样品名称由“立邦节能装饰一体板粘结砂浆”更正为“立邦一体板专用粘结砂浆”。		

批 准: 杨玉忠
Approval

审 核: 刘 楠
Verification

主 检: 杨 永
Chief tester



国家建筑节能质量检验检测中心
National Center of Quality Inspection and Testing for Building Energy Conservation
建科环能科技有限公司



报告编号 (No.): NBEC-2024CX-0812-4GZ

Jianke EET Co., Ltd.

第2页 共2页 (Page 2 of 2)

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

序号 NO.	检测项目 Test items		技术要求 Requirement of standard	检测结果 Test results	单项判定 Item conclusion
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)	原强度	$\geq 0.60\text{MPa}$	0.84MPa	符合
		耐水强度	$\geq 0.40\text{MPa}$	1.34MPa	符合
2	拉伸粘结强度 (与立邦节能装饰一体板 (EPS))	原强度	$\geq 0.10\text{MPa}$	0.25MPa	符合
		耐水强度	$\geq 0.10\text{MPa}$	0.23MPa	符合
3	可操作时间		$\geq 1.5\text{h}$	1.5h	符合
(以下空白)					
有限公司					
备 注 Remark	立邦节能装饰一体板 (EPS) 为 I 型保温装饰板; 立邦一体板专用粘结砂浆配比 (质量比) 为水: 粉=1.0:5.0。				